

adicol®

en la mezcla

DA COLOR...

A la mezcla de las juntas y boquillas para...
 Pegar ladrillo aparente, fachaletas, tejas, losetas, celosías, cantera, etc.
Adicol es un producto especial formulado para pigmentar integralmente morteros de pega y repello.

FT0425V1.0

COLOR: BARRO CRUDO

DESCRIPCION:

ADICOL® Es un Aditivo colorante de origen natural para decorar la junta del mortero de pega de ladrillos vistos de barro artesanal y extruido, bloques aparentes de cemento, bloques de sillar, decora la boquilla de las fachaletas, piedras de recubrimiento, baldosas de piso, etc. **DA COLOR** al concreto en pavimentos lisos e impresos, elementos estructurales aparentes como castillos, columnas, cadenas y trabes, mortero de repello, para elaborar piedra artificial, adoquines, bloques de cemento, pasta de yeso, etc. **DISEÑO.** La mezcla de los pigmentos ya está diseñada para obtener la gama de tonos de los colores elegidos para decorar y brindar una estética arquitectónica a los elementos y materiales mencionados.

DOSIS DE APLICACIÓN. EN CEMENTO BLANCO. Se obtiene una gama amplia de tonalidades aplicando del **1% al 3%**, en este tipo de cemento los tonos son claros. **EN CEMENTO GRIS.** Se obtiene también una gama amplia de tonalidades aplicando del **1% al 4%**, la diferencia consiste en que en este tipo de cemento los tonos son oscuros.

Los porcentajes indicados son en base al peso de la mezcla del cemento y agregados.

Se recomienda obtener una muestra con la mezcla de cemento, agregados y porcentaje de **ADICOL**, para obtener el tono de su elección. Para preparar la muestra, tome **0.500 kg** de mezcla de cementantes y arena; agregue **1%=5g. 2%=10g. 3%=15g. 4%=20g.** Usted obtendrá cuatro tonalidades color tierra para que elija la que mejor le va a su decoración de juntas o boquillas.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN. Es apropiado para interiores y exteriores.

EN MUROS DE LADRILLO O BLOQUE. Para reducir el costo de la mezcla decorada, aplíquese:

- A) MURO APARENTE UNA CARA:** Una mezcla de cementantes, arena y **ADICOL**, sólo en el borde del lado aparente del muro.
- B) MURO APARENTE DOS CARAS:** La misma mezcla en los dos bordes de ambas caras del muro.
- C) RECUBRIMIENTOS DE FACHALETA, PIEDRA, CEMENTO, ETC.** Para pegarlos al muro utilice cualquier tipo de adhesivo apropiado a mampostería y para emboquillar utilice la mezcla de cementantes, arena fina y **ADICOL**, como se indica en la imagen siguiente:



INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA.

SOBRE EL PRODUCTO: La información aquí contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta de acuerdo al estado actual de nuestros conocimientos, experiencia desde 1968, y de nuestros proveedores de la industria química alemana, sin embargo, las recomendaciones aquí formuladas deben ser comprobadas por ensayos preliminares del cliente sobre los materiales de construcción y sustratos que utiliza, debido a que en diferentes tipos de materiales el resultado puede variar. Esta información no debe utilizarse en sustitución de las pruebas del consumidor para garantizar que los productos **PROBARRO** son seguros, efectivos y satisfactorios para su uso final sobre cualquier sustrato, no es así. La única garantía de **PROBARRO** es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes al momento de entregarse, por lo que si el producto es alterado en su contenido o utilizado fuera de lo recomendado en esta ficha técnica de aplicación y que se utilice en sustratos no previstos, queda fuera de garantía. El único recurso contra el incumplimiento de dicha garantía está limitado al reembolso del precio de compra o a la reposición de cualquier producto que demuestre ser distinto a lo especificado y que se utilicen sustratos no previstos por sus cualidades y características físicas. Recomendaciones para el uso no constituyen una garantía expresa o implícita de la aptitud o idoneidad del producto para un propósito particular diferente. **PROBARRO** declina tener responsabilidad por cualquier daño accidental o consecuente.

SOBRE LA APLICACIÓN. Debido a las condiciones durante el proceso de aplicación, herramientas y experiencia del personal contratado por el cliente, sobre los cuales no tenemos control, el cliente es el único responsable de su resultado. **PROBARRO** recomienda el tipo de herramientas, forma de

OBSERVACIONES y RECOMENDACIONES.

Mezcle perfectamente los polvos de cementantes, arena y **ADICOL** en **SECO**, una vez que su mezcla sea homogénea, agregue el agua que le recomienda el fabricante de los cementantes o la norma para morteros de pega que señala: Agregue el mínimo de agua que sea suficiente para obtener una mezcla trabajable. Entre los cementantes puede considerar el uso de cal en cantidad de **1/4** de tanto respecto de la cantidad del cemento que utilice.

Manténgase bien cerrado si no está en uso, material sensible a humedad de medio ambiente.

Propiedad de los pigmentos: Opacidad o capacidad cubriente. Resistencia a la luz. Resistencia a la cal, solubilidad en agua, absorción del aceite.

TABLA 1 RENDIMIENTO

Por 100 kg de MORTERO (Cemento, cal, arena)	Por saco de mortero MEZCLA BRAVA de 40kg	GAMA DE TONOS que se obtiene
AGREGAR Adicol Barro		
2.5 kg (2.5%)	1 kg (2.5%)	Barro Crudo
3.5 kg (3.5%)	1.4 kg (3.5%)	Barro Húmedo
5.5 kg (5.5%)	2.4 kg (5.5%)	Barro Cocido
Se recomienda hacer una prueba pequeña: Prepare una cantidad de mortero como muestra de tono:		
Polvo de mortero Agregue ADICOL		500 gramos
		12.5 gramos
Si el resultado le gusta, así utilícelo. Si usted desea modificar el tono agregue mas ADICOL hasta que usted quede satisfecho. Una vez que usted toma la decisión de la cantidad de ADICOL a utilizar, la responsabilidad de su uso es de usted.		

El tono variará de acuerdo al porcentaje de **adicol** que se agregue a la mezcla.

PRESENTACIÓN:

ADICOL BARRO CRUDO viene en **NO SE DEJE ALCANCE DE LOS NIÑOS. PRODUCTO NO INFLAMABLE EVITE ASPIRARLO**
 Paquete con 2kg.
 Caja con 10 paquetes.

aplicación, condiciones climáticas, asesoría telefónica, pero el cliente es el responsable de realizar pruebas para asegurar que el producto le brinde el efecto que busca. Si el cliente aplica el producto a la superficie total o parcial de su obra, es un reconocimiento que el resultado queda aceptado y no procederá reclamación alguna.

SOBRE LOS MUROS: En la sección: "PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE" se indican las precauciones que deben considerarse antes de la aplicación del producto **PROBARRO**, por lo tanto, será responsabilidad única del cliente, en caso de aplicarlo sobre muros con humedad y que tengan oquedades en piezas o en juntas de pega. Si el producto se aplica sobre húmedo, en el proceso de secado resultarán manchas de salitre al secarse, si los morteros de pega contuvieran residuos de manganeso o vanadio, al salir la humedad contenida previamente en el muro, podrán aparecer manchas verdosas y oscuras. Si el producto se aplica ante los rayos directos del sol a temperatura superior a 28-30°C., el producto se polimerizará prematuramente y no permitirá una penetración suficiente, es probable que se formen cristales depositados en la superficie y dejarán un velo blanquecino.

SOBRE PISOS: En el caso de ceras y otros productos para pisos, éstos deben estar secos, queda advertencia de su uso, aplicación, tipos de sustratos y la responsabilidad del cliente de realizar pruebas en sus propios sustratos, herramientas, condiciones climáticas, mano de obra capacitada, etc., así como asegurarse de que no haya humedad por debajo del mismo piso que pueda modificar o afectar la apariencia del sustrato por aparición de eforescencias, o deteriorar la barrera antihumedad que pudiera existir.



CLAYSTONE S.A. DE C.V. Av. Camino Dorado No. 1, edificio 3E, despacho 4, Camino Real, C.P. 76903
 El Pueblito, Corregidora, Querétaro.
 Tel: 442 457 1418. e-mail: hsoberanes@claybrick.com.mx -- www.claystone.com.mx

